

ЛИТОСХРОМ 1-6 EVO

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО
ИНТЕРЬЕРА



ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ



водостойкость



противогрибковые
свойства



устойчивость
к истиранию



стойкость
цвета

LITOSCHROM 1-6 EVO

Цветная цементная затирка для швов шириной от 1 до 6 мм с противогрибковыми свойствами

Преимущества

- Высокая стойкость к механическому воздействию, деформационным и истирающим нагрузкам (интенсивные пешеходные нагрузки, перемещение мебели).
- Устойчивость к образованию плесени и грибка.
- Низкое водопоглощение шва.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Стойкость к истиранию.
- Минимизированная усадка.
- Стойкость цвета.
- Долгий срок хранения (24 месяца).
- Минимизированное содержание ЛОС (летучих органических соединений) не влияет на качество воздуха и бережет здоровье исполнителя работ.

Области применения

- Внутренние и наружные работы.
- Жилые и общественные помещения (квартиры, входные группы, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры, склады).
- Влажные помещения (санузлы, ванные, кухни и т.п.).
- «Теплые полы», балконы, террасы.

Срок хранения

Упаковка (металлизированная пленка) 2 кг и 5 кг — 24 месяца.


Упаковка (бумажный мешок) 25 кг — 12 месяцев.

**Новая цветовая гамма,
обновленная рецептура
и улучшенные характеристики**

Цветовая гамма

Для удобства подбора цвета затирки LITOCROM 1-6 EVO цветовая гамма, состоящая из 20 базовых оттенков, разделена на 2 коллекции WARM (оттенки древесины, песчаника, натурального камня теплых оттенков) и COLD (холодные оттенки серого, бетона, натурального камня).

COLD Collection

- 
- LE.100 Пепельно-белый
 - LE.105 Серебристо-серый
 - LE.110 Стальной серый
 - LE.115 Светло-серый
 - LE.120 Жемчужно-серый
 - LE.125 Дымчатый серый
 - LE.130 Серый
 - LE.135 Антрацит
 - LE.140 Мокрый асфальт
 - LE.145 Черный уголь

WARM Collection

- LE.200 Белый
- LE.205 Жасмин
- LE.210 Карамель
- LE.215 Крем-брюле
- LE.220 Песочный
- LE.225 Бежевый
- LE.230 Багамы
- LE.235 Коричневый
- LE.240 Венге
- LE.245 Горький шоколад

Техническая информация

Классификация по ГОСТ Р 58271	класс CG2 WA
Истираемость	≤ 800 мм ³
Прочность на сжатие	21 МПа
Морозостойкость	F100
Время использования раствора	2 часа
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С
Затирка швов после укладки	4–8 часов (стены), 24 часа (полы)
Время перед очисткой	5–30 минут
Возможность хождения	через 24 часа
Рабочая нагрузка	через 7 дней

Таблица расхода

Размер плитки, мм	Ширина шва, мм					
	1	2	3	4	5	6
50 x 50 x 4	0,30	0,60	0,90	1,20	1,52	1,82
100 x 100 x 6	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37
200 x 200 x 8	0,15	0,30	0,47	0,60	0,76	0,90
200 x 300 x 8	0,13	0,26	0,38	0,51	0,64	0,77
300 x 600 x 10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
450 x 450 x 10	0,08	0,16	0,24	0,32	0,42	0,50
600 x 600 x 10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36





LITOKROM 1-6 **EVO**

www.litokol.ru

СООТВЕТСТВУЕТ
CG2 WA
ГОСТ Р 58271



Более подробная и актуальная информация содержится в техническом описании продукта на сайте www.litokol.ru.

Полиграфическое изображение цвета продукта может незначительно отличаться от реального цвета продукта.

г. Москва, 111250, пр-д Завода «Серп и Молот», д. 6, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 380-22-33, факс: +7 (495) 780-35-25,
e-mail: litokol@litokol.ru.

© Все права защищены. 2022.



LITOKOL®

