

NEO

Inserta

Neo Decoro Dea Beige 50x120 / 19,6"x47,2"






• **Neo Zoe Salvia** 50x120 - 19,6"x47,2" - **Grandiosa Marmorea Luce Grey Lusso** 120x280 / 47,2"x110,2"
Tino Ambra Satin 60x120 / 23,6"x47,2"
Neo Zoe Cotto 50x120 - 19,6"x47,2" - **Cotto** 50x120 - 19,6"x47,2"



Neo

Pasta bianca
White body



DECORI - DECORS

ZOE



BIANCO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO12510R

63 ■



BIANCO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125ZBIR

63 ■

DEA



BIANCO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125DTBNR

51 ■

DECORI - DECORS

ZOE



BEIGE
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO12520R

63 ■



BEIGE
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125ZBER

63 ■

DEA




BEIGE
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125DTBGR

51 ■

Neo

Pasta bianca
White body



DECORI - DECORS

ZOE



SALVIA
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO12590R

63 ■

ZOE



SALVIA
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125ZSR

63 ■

DEA



SALVIA
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125DTSR

51 ■

DECORI - DECORS

ZOE



COTTO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO12550R

63 ■



COTTO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125ZCR

63 ■

DEA



COTTO
50x120 - 19,6"x47,2"
00NEO125DTCTR

51 ■

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS

prodotto product		spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq/scatola sq.mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
50x120 - 19,6"x47,2"		9	3	1,80		25		
50x120 - 19,6"x47,2"	zoe	9	3	1,80		25		
50x120 - 19,6"x47,2"	dea	9	3	1,80		25		

Neo

PASTA BIANCA

WHITE BODY

CLASS EN 14411 - BIII ANNEX L

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	± 0,3 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	+ 0,5 (max ± 2 mm) - 0,3 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	± 10% (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d' acqua Water absorption	%	conforme according	> 10	EN ISO 10545-3
Sforzo di Rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 600 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 200 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm ²	conforme according	≥ 12 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 15 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	PEI	conforme according PEI 4-5	classe 1-5 class 1-5	EN ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - +expansion	10 ⁻⁶ /°C	δ = 5,9	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
Resistenza alle macchie Stain resistance		≥ 4	min 3	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min B	EN ISO 10545-13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases		≥ LB	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
Stabilità dei colori Color stability		stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
Resistenza al cavillo Crazing resistance		resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-11